

SCHEDA TECNICA

- I manufatti di **C.G.M.** sono prodotti artigianalmente, in stampi appositamente creati per una riproduzione fedele di pietre e marmi, con effetti cromatici e le stonalizzazioni tipiche della natura.
- Tutti i prodotti realizzati sono esclusivamente composti da materie di assoluta qualità.

CEMENTO

Italbianco 52,5 R è un cemento Portland bianco tipo I ad altissima resistenza normalizzata e a resistenza iniziale elevata.

INERTI

Sabbie e ghiaie selezionate, assolutamente pure controllate secondo le norme europee vigenti.

POMICE

Inerte leggero (densità media a secco 750-850 kg/m³) traspirante, incombustibile, coperta da marcature CE aggregati leggeri UNI EN 13055-1.

COLORANTI

Pigmenti in ossidi minerali.

ADDITIVI

Superfluidificanti ad elevata riduzione d'acqua ed impermeabilizzanti che rispettano le norme UNI EN 934-2

- I prodotti sono stati sottoposti a prova di resistenza **GELO/DISGELO** secondo la norma UNI EN 13748-2

CAMPI DI IMPIEGO:

Nuove costruzioni
Vecchi edifici

AVVERTENZE

- I singoli lotti potrebbero subire tra loro piccole variazioni di tonalità a seconda delle caratteristiche iniziali dell'inerte e alle diverse produzioni.
- Un singolo pezzo, una superficie ridotta o le foto del catalogo vanno considerati solo come indicazione di massima del risultato finale.